

PROTECC MICROESFERAS DE VIDRIO

MICROESFERAS AASHTO TIPO I 80 % FLOTACION

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PROTECC MICROESFERAS DE VIDRIO DE FLOTACIÓN TIPO I 80%, son la solución clásica de sembrado para lograr alta reflectividad en todas las aplicaciones de pinturas base solvente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Presentación	Saco de 25 Kg.
Dureza Mohs	2.5
Dureza Rockwell	47 rc
Dureza Knoop (carga 100g)	515 Kg mm ²
Resistencia a la Compresión	10.000 PSI
Densidad Aparente	2,5 (g/cm ³)
Índice de refracción	≥ 1.50
Resistencia a los agentes Químicos: Agua	≤ 10 ml de HCl 0,1 N
Resistencia a sales (Na ₂ SO ₄)	No presenta defectos después de tratadas
Resistencia a los agentes Químicos: Ácidos	No presenta defectos después de tratadas
Resistencia a la Solución 1 N de CaCl ₂	No presenta defectos después de tratadas

ESFERICIDAD	MICROESFERAS PERFECTAS
Método microscopio	≥ 80 %
Método ASTM D 1155 -10	≤ 72 %

USO APROPIADO

Para ser utilizadas conjuntamente con pinturas de demarcación vial base solvente de la línea PROTRAFIC y LINETRAFICC en carreteras, autopistas y pistas de aterrizaje en aeropuertos:

TIPO DE PINTURA	RESULTADO
PROTRAFIC ACRÍLICO	FLOTACIÓN
PROTRAFIC TTP 115 F TP II	FLOTACIÓN
LINETRAFICC TTP 115 F TP II	FLOTACIÓN

Nota: Este producto no deberá ser utilizado con pintura base agua, termoplásticos y plástico en Frio Bicomponentes

NORMAS TÉCNICAS

Las MICROESFERAS DE VIDRIO DE FLOTACIÓN TIPO I 80%, cumplen con las siguientes especificaciones técnicas:

- Generales: AASHTO M23 Type 1.
- Argentina: IRAM.
- Brasil: ABNT Tipo II A.
- Chile: MC Banda III
- Colombia: ICONTEC Tipo 1 A
- Perú: MTC/ 15.17 Tipo I
- Federal Specification TT-B-1325D, Type I
- Gradación: A.

ÍNDICE DE REFRACCIÓN

Las MICROESFERAS DE VIDRIO DE FLOTACIÓN TIPO I 80%, están fabricadas con vidrio de silicato sódico calcio granulado (80-100%) y su índice de refracción es de 1,50 a 1,6.

COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL VIDRIO	
SiO ₂	70 a 73%
NaO ₂	13 a 15%
K ₂ O	0,2 a 0,6%
CaO	7 a 11 %
MgO	3 a 5 %
Al ₂ O ₃	0,5 a 2 %

NO CONTIENE METALES PESADOS: Más de 75 ppm total de Arsénico, 200 ppm (total) de Antimonio y no más de 200 ppm total plomo.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

La dosificación adecuada para sembrar es entre 400 a 450 g/m².

Es importante remarcar que el grado ideal de hundimiento de las microesferas se sitúa entre 50% y 60%.

COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL VIDRIO	
Franja de 10 cm	40 a 45 gramos.
Franja de 12 cm	48 a 64 gramos.
Franja de 15 cm	60 a 67 gramos.
Franja de 20 cm	80 a 90 gramos.



(01) 488 7186 - 931593567
936819741 - 936822559
970402403 - 936978870



ventas@decoesac.com



www.decoesac.com



Calle Guadalupe N° 131
Los Cedros de Villa, Chorrillos

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Para una mayor resistencia y durabilidad ofrecemos microesferas con recubrimientos químicos exclusivos, a base de xilano que mejoran significativamente la performance de las microesferas en la marca vial, garantizando una mayor reflectividad durante mayor tiempo.

El tratamiento incrementa las energías de enlace que existen en la interface microesferas producto, a la vez que modifica la tensión superficial permitiendo controlar su grado de hundimiento.

GRANULOMETRÍA			
TAMIZ N°	ABERTURA (µm)	ABERTURA (mils.)	RETENIDO ACUMULADO
16	900	35	0 %
20	800	31	0 – 2 %
30	600	23	5 – 25 %
50	300	12	65 – 85 %
200	106	4	95 – 100 %

